



**PRODUCTO: H-2319-38**

**DESCRIPCIÓN:** Adhesivo hot melt de alta adhesión y cohesión.

**USOS SUGERIDOS:** PARA EL PEGADO DE PAPEL, CARTÓN, TELAS, ALUMINIO Y OTROS COMO ACRÍLICOS, ABS FENÓLICOS Y ASFÁLTICOS.

**CARACTERÍSTICAS:** Adhesivo de color ámbar claro. Su presentación es en barras de aprox. 1.10 a 1.18 cm de diámetro y de 38.0 a 38.5 cm de longitud.

**PROPIEDADES TÉCNICAS:**

Base química	Resinas Termoplásticos.
Punto de ablandamiento (Anillo y Balín)	102-108° C (215.6-226.4° F)
Viscosidad Brookfield (Thermosel)	180°C (356.0°F) 20,000 - 32,000 Cps.
Estabilidad térmica a 177° C (350.6° F) por 100 hrs. de trabajo	Pasa la prueba, no carboniza No geles. Ligeramente cambio de color.

**CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN:**

El adhesivo Bostik H-2319-38 se usa con pistolas aplicadoras TG-3 o TG-4, a una temperatura de 175-180° C (347.0-356.0° F)



**ALMACENAMIENTO:**

Puede ser almacenado por 365 días en un lugar limpio y seco, en su empaque original a una temperatura inferior a los 50°C (122.0°F)

**EMPAQUE:**

Para opciones de empaque favor de llamar a su asesor Bostik o representante técnico.

**LIMPIEZA DEL EQUIPO:**

Purgar el sistema cada 15 días usando aceite mineral y/o cera.

**SEGURIDAD Y MANEJO:**

Procedimiento de limpieza: Recoja el material con arena, tierra o algún material absorbente, colocarlo en tambores metálicos y limpiar el área donde se derramó.

Las hojas de seguridad (MSDS) deben ser consultadas para un manejo apropiado antes de su uso.

Conservar los contenedores cubiertos para minimizar la contaminación del producto.



Fecha de Elaboración: Septiembre 18 del 2007

**NOTAS IMPORTANTES:**

Tanto la información técnica, como las recomendaciones adjuntas, están basadas en pruebas que Bostik considera confiables; sin embargo, Bostik no puede garantizar su exactitud. El usuario deberá realizar sus propias pruebas antes de usar el producto, para determinar su técnica adecuada de preparación y de aplicación. Bostik garantiza que su producto cumple con la especificación descrita y está libre de defectos para un uso normal. En caso de inconformidad, Bostik se compromete únicamente a reemplazar el producto comprobadamente defectuosos de manufactura o a devolver el importe del mismo. En ningún caso Bostik se hará responsable de daños económicos, directos o indirectos, relativos al uso de sus productos.

**Bostik Mexicana, S.A. de C.V.**

Esfuerzo Nacional No.2 Fracc. Alce Blanco. Naucalpan de Juárez, Edo. de México C.P. 53370  
Tels. 2122-7250, 2122-7269 FAX: 5358-2215, 5358-2269